FLEXPACK
IMBALLAGGI FLESSIBILI - PROTETTIVI - ANTICORROSIVI

FILM LD-PE NEUTRO

SPESSORE NOMINALE/NOMINAL THICKNESS:	**200 MY**
TIPO/TYPE:	**FILM PER COPERTURA/COVER FILM**
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA/IN ACCORDANCE	**EN 13206:2001**

CARATTERISTICHE TIPICHE/TYPICAL PROPERTIES

CARATTERISTICA/PROPERTY	METODO PROVA TEST METHOD	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:			
TOLLERANZA SULLA MEDIA DELLO SPESSORE RISPETTO AL NOMINALE			
AVERAGE THICKNESS TOLERANCE VS NOMINAL	ISO 4593	%	+/-5
TOLLERANZA SULLO SPESSORE PUNTUALE RISPETTO AL NOMINALE			
POINT TO POINT THICKNESS TOLERANCE VS. NOMINAL	ISO 4593	%	+/-15
TOLLERANZA SULLA LARGHEZZA RISPETTO AL MNOMINALE			
WIDTH TOLERANCE VS. NOMINAL	ISO 4592	%	0;+4
CARATTERISTICHE MECCANICHE/MECHANINICAL PROPERTIES			
CARICO DI ROTTURA /TENSILE STRESS AT BREAK	ISO 527-3	MPa	>=17
ALLUNGAMENTO A PUNTO DI ROTTURA/TENSILE STRAIN AT BREAK	ISO 527-3	%	>=400
TEST DI RESISTENZA ALL'URTO/IMPACT RESISTANCE PIATTO/FLAT	ISO 7765-1	Cn	>=400
TEST DI RESISTENZA ALL'URTO/PIMPACT RESISTANCE PIEGA/FOLD	ISO 7765-1METODO A	Cn	>=240
CARATTERISTICHE OTTICHE/OPTICAL PROPERTIES			
TRASMITTANZA LUCE VISIBILE/CONDUCIBLE LIGTH	EN2155-5	%	>=86
DIFFUSIONE DELLA LUCE/LIGTH DIFFUSION	EN 2155-9	%	<=35
CLASSIFICAZIONE SECONDO L'INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE/			
ARTIFICIAL WEATHERING CLASSIFICATION (Q-UV PANEL)	EF	ORE/OUR	160

Rev. 2 luglio 2007